Испытательная лаборатория
«Международный стандарт»
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный стандарт»
РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,
этаж 2, пом. I ком. 15, офис 88к
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430
Телефон: +79055740063
Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н._____

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36223-МС-2026 от 28.07.2026

1. Опытный образец	Брикеты древесные топливные. Класс А
2. Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Парфинский фанерный комбинат». Место нахождения: 175130, Россия, Новгородская область, Парфинский район, рп. Парфино, ул. Кирова, д. 52. ИНН 5312004708, ОГРН 1135332000528
3. Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Парфинский фанерный комбинат». Место нахождения: 175130, Россия, Новгородская область, Парфинский район, рп. Парфино, ул. Кирова, д. 52. ИНН 5312004708, ОГРН 1135332000528. Телефон: 89116003240 (доб. 2595). Адрес электронной почты: pfk@parfino-fk.ru
4. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	Спецификация изготовителя
5. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55…68 % Атмосферное давление 744…748 мм рт. ст.
6. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
7. Результаты испытаний	Стр. 2

Результаты испытаний

Таблица 2

№ п.п.	Наименование показателя	Значения		
-	**Класс А**	**Норма**	**Фактический результат**	**Соответствие**
1.	Материал	лиственные породы	Лиственная порода	Соответствует
2.	Размер сечения, мм	150х60	150х60	Соответствует
3.	Длина, мм	100	100	Соответствует
4.	Массовое содержание золы, % на сухое состояние	≤ 1,0	0,8	Соответствует
5.	Массовое содержание общей влаги, %	≤ 12	10	Соответствует
6.	Низшая теплота сгорания, МДж/кг кВт*ч/кг	≥ 15,5 ≥ 4,3	16,5 4,9	Соответствует
7.	Плотность частиц, г/см3	≥ 1,0	1,6	Соответствует
8.	Массовая доля серы, % на сухое состояние	≤ 0,04	0,03	Соответствует

Заключение:
Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились испытания.